armorine lubrifiants

FICHE TECHNIQUE

MULTITRAX EP3

DESCRIPTION

Graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d'huile minérale, d'un savon de lithium et d'additifs extrême pression augmentant ainsi la protection contre l'usure et l'oxydation.

La graisse MULTITRAX EP3 s'utilise principalement lorsque les mécanismes subissent de fortes charges, des vibrations, ou lorsque la force centrifuge risque d'éjecter une graisse plus fluide.

Cette graisse peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisse et en graissage centralisé haute pression.

APPLICATION

- Transports et Automobile : Moyeux de roues, châssis et suspensions, cardans et transmissions,
- Industrie lourdes et manufacturière : Gros moteurs électriques, ventilateurs industriels, convoyeurs et ponts roulants, paliers de pompes,
- Matériel agricole et TP : Engins de chantiers, machines agricoles, treuils et grues, équipements de carrières.

AVANTAGES TECHNIQUES

- Tenue en service du film lubrifiant
- Miscibilité
- Stabilité thermique
- Consistance NLGI 3 : Sa consistance ferme évite les fuites et les coulures
- Adhérence aux surfaces métalliques pour une lubrification durable
- Épaississant Lithium : Offre une excellente résistance à l'eau et une bonne stabilité mécanique.

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex ***www.armorine.fr*** ***Email : contact@armorine.fr***

armorine lubrifiants

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unité	Résultats
Couleur	Visuelle	-	Ambré
Aspect	Visuelle	-	Lisse
Huile de base	-	-	Huile minérale
Epaississant	-	-	Lithium
Grade	NLGI	-	3
Viscosité huile de base à 40°C	ASTM D 7152	mm2/s	129
Classification DIN	DIN 51 502	-	KP3K-20
Essai SKF Emcor	IP 220/85	Degré de corrosion	0-0
Pénétration travaillée (60 coups)	ASTM D 217	1/10 mm	265-295
Point de goutte	ASTM D2265	°C	>190
Test 4 billes soudure	DIN 51 350-04	N	2600
Plage de température	-	°C	-30 à 130
Température en pic court	-	°C	+140

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Purger soigneusement les anciennes graisses avant application.
- Adapter la fréquence de graissage en fonction :
  - De la charge appliquée,
  - De la vitesse de rotation,
  - Des conditions environnementales (eau, poussières).
- Appliquer manuellement (pompe, pistolet) ou par système centralisé compatible.
- Pour toute demande technique ou complément d'information, merci de contacter : infotech@armorine.fr

SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT

- Conforme à la réglementation **REACH**.
- FDS disponible sur demande.
- Stocker entre +5 °C et +40 °C, à l'abri de l'humidité et des contaminants.
- Éliminer les emballages selon la réglementation locale en vigueur.

Fiche technique, version du 27 Juillet 2026

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex *www.armorine.fr* *Email : contact@armorine.fr*